

Specyfikacja techniczna Standard Plus

producent	EMB
nazwa	Standard Plus
grubość	100 mikronów
elastyczność	wysoka
zastosowanie	Bawełna, poliester niesublimowany, poly-cotton, lycra(r)/spandex
certyfikaty	oecotex 100
klej transportowy	mocny
szerokość rolki	50 cm
czas transferu	5 s
temperatura transferu	150 stopni
pranie w pralce	do 60 stopni
Wgrzewanie nadruków jednokolorowych	150 stopni przez 5-10 sekund; zdjęć folie transportową; doprasować przez 2-5 sekund używając folii teflonowej lub papieru termicznego. docisk prasy: średni/wysoki
Wgrzewanie nadruków wielokolorowych	Pierwsze kolory w 150 stopniach przez 2 sekund. Ostatni kolor w 150 stopniach przez 5-10 sekund + doprasować przez 2-5 sekund bez folii transportowej. docisk prasy: średni/wysoki
inne zalecenia	folie transportową ściągać nie „na gorąco”, nie „na zimno” tylko „na ciepło” (po 5 sekundach od wykonania transferu)